



ACRYLIQUE URETHANE AUTO-SCCELLANT  
SÉRIE M900  
CLAIR

**DESCRIPTION:**

M900 est un uréthane acrylique autoscillant, deux composantes, de la série Verinlegno. Il a été conçu pour offrir une protection accrue contre les rayons ultraviolets ainsi que des propriétés exceptionnelles. Ce produit qui est résistant à l'eau développe également une résistance de surface élevée en plus d'une résistance chimique supérieure. M900 a été formulé pour la finition de meubles, d'armoires de cuisine et de salles de bain.

**INFORMATION TECHNIQUE:**

CODE DE PRODUIT: M900  
VISCOSITÉ (20°C): 15 sec (FC#4) (application)  
SOLIDE % POIDS: 25 ± 2 %  
SOLIDE % POIDS: 21 ± 2 % (avec catalyseur)  
COV: 618 g/L  
DENSITÉ: 0.92 g/L  
LUSTRE: 3°, 5°, 10°, 20°, 30°, 50°, 70°  
DURÉE DE VIE: 12 mois

**MÉLANGE:****PRÉPARATION DU PRODUIT**

M900 URÉTHANE: 5 parties  
B42 DURCISSEUR: 1 partie  
DILUANT: 400-050 (30-40 %)  
VIE DE POT: 8 heures

**TEMPS DE SÉCHAGE:**

ÉPAISSEUR DE FILM: 4-5 mils  
HORS POUSSIÈRE: 15 minutes  
PRÊT À MANIPULER: 60 minutes  
PRÊT À EMBALLER: 12 heures

**Note:** Les temps de séchage peuvent varier selon l'épaisseur appliquée, la température et/ou l'humidité.

**Attention:** L'utilisation d'un produit ayant dépassé sa vie de pot n'est pas recommandée.

**APPLICATION:**

Les substrats devraient être poncés correctement et exempts de toute trace de poussière, de graisse ou d'huile. Avant l'application, s'assurer que les deux composants sont bien mélangés.

**ÉQUIPEMENT D'APPLICATION:**

AIR ASSISTÉ  
CONVENTIONNAL  
QUANTITÉ D'APPLICATION: 4-5 mils mouillés  
NOMBRE DE COUCHES: 1 ou 2

**SYSTÈME TYPIQUE:**

TP TEINTURE À ESSUYER: 1 heure sec  
M900 AUTO SCELLANT: 1 couche 4-5 mils mouillés  
M900 AUTO SCELLANT: 1 couche 4-5 mils mouillés

**ENTREPOSAGE:**

Conservez dans un endroit sec et bien aéré. Garder le récipient hermétiquement fermé après chaque utilisation.



Le client est responsable de suivre les procédures d'application recommandées. Le non-respect de ces spécifications peut entraîner une mauvaise apparence du film. Ce produit est destiné à un usage professionnel. Consultez nos techniciens de laboratoire avant d'appliquer ce produit à un produit provenant d'un autre fabricant. Le client devrait tester l'adhérence, la compatibilité et les performances du système avant l'application à pleine échelle. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations de sécurité et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Nous garantissons SEULEMENT que ce produit est conforme à notre standard de qualité et, s'il y a lieu, la responsabilité du fabricant se limite au prix d'achat du produit. Toutes les informations sur ce bulletin technique sont sujettes à modification sans préavis.